



Техническая информация

Краска 2-К полиуретановая для напольных покрытий «GOLDBASTIK WD 100»



ПРЕИМУЩЕСТВА

- эластичная;
- износостойкая;
- без растворителей;
- цвета разметки: белый, красный, желтый.

**ФОТО ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПНО**



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма выпуска	двуихкомпонентная	Расход	ок. 150 г/м ²
Основа	Компонент А: полиуретановая лисперсия, добавки	Готовность к нагрузкам	через 48 часов при темпера
Цвет	Компонент Б: изоцианат	Способ нанесения	поролоновый валик, валик и
	Компонент А: в зависимости от колера	Условия применения	температура воздуха, краск
	Морозостойкость		влажность воздуха менее 6
	Компонент Б: безцветный	Применение	внутри помещений
Плотность, г/см ³	Компонент А: прибл. 1,2 в	Пожароопасность	нет
	Соотношение для смешивания	Жизнесспособность	нет
	Компонент Б: 1,07		5:1
			не менее 60 мин. при темпе

Отдел продаж (внутренний рынок)

+375 29 395-55-30 natalia@goldbastik.com
+375 29 395-50-11
+375 17 377-55-30

Отдел продаж (экспорт)

+7 977 395-40-85 oleg@goldbastik.com
+375 29 395-55-49
+375 17 377-55-30

Отдел по техническому сопровождению

+375 29 395-50-88 info@goldbastik.com



Время высыхания

до степени 3 при температуре +20°C (± 2) не более 6 часов

адгезии последующих слоев краски либо лака. В случае, если перерыв между нанесением разметки и последующими лакокрасочными работами превышает 24 часа, необходимо произвести промежуточную шлифовку.

Условия хранения

при температуре от +5 до +30°C

Срок годности

15 месяцев, в заводской невскрытой упаковке

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Не замораживать! Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +30°C в заводской невскрытой упаковке. Не подвергать воздействию влаги, тепла, прямых солнечных лучей. Пустую тару и остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначена для нанесения цветной разметки на спортивных площадках следующих видов покрытий, спортивного линолеума (в том числе без полиуретанового защитного слоя); паркета (покрытого лаком или без него); на спортивных покрытиях из ПВХ, ПУР, резины; полиуретановые покрытия; синтетический и натуральный каучук.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Работы следует выполнять при температуре воздуха, краски и поверхности **не ниже +15°C** и относительной влажности воздуха ниже 75% (<65% - рекомендуемо). При необходимости проведите очистку поверхности от бытовых и строительных загрязнений с помощью универсального очистителя, ацетона, ксиола. Периметр линий разметки плотно оклеить с помощью малярного скотча. После оклейки скотчем на спортивный линолеум, спортивные ПВХ и полиуретановые покрытия, синтетический и натуральный каучук, окрашиваемую область обязательно обезжирить очистителем (ацетон или ксиол). Низкие температуры и низкая влажность воздуха удлиняют, а высокие температуры и высокая влажность воздуха сокращают время сушки.
2. Смешайте компонент А и компонент Б до получения однородной смеси! Равномерно нанесите краску на поверхность с помощью валика или кисти. Для получения четких краев нанесенной разметки необходимо удалить скотч сразу же после небольшой подсушки краски. Линии разметки игровых площадок на паркетных покрытиях или покрытиях из натурального линолеума могут быть дополнительно защищены 2К лаками.
3. После высыхания краски и удаления скотча следует тщательно смыть остатки клея от скотча ксиолом или ацетоном, так как они будут препятствовать нормальной

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте. Избегать контакта с глазами и кожей, использовать индивидуальные средства защиты. При попадании в глаза немедленно обильно промыть их водой.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLDBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адресу www.goldbastik.com.



ООО Голдбастик
220141, г.Минск, ул.Стариновская, 2-173, каб.3
тел./факс +375 17 377-55-30, моб. +375 29 395-55-30
www.goldbastik.com | info@goldbastik.com

Материалы высшей пробы