GOLDBASTIK

Техническая информация

Грунтовка концентрат ультра «GOLDBASTIK BS 14» (для впитывающих оснований)

5 кг

10 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- высококонцентрированная;
- для впитывающих минеральных оснований;
- обеспечивает существенное увеличение адгезии покрытия к основанию за одну обработку;
- глубоко проникает, упрочняет и снижает водопоглощение;
- может применяться для теплых полов;
- после высыхания образует **бесцветное** покрытие.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма выпуска	концентрат без разбавления или 1:1
Состав	водная дисперсия акрилового сополимера, функциональные добавки, вода
Консистенция	низковязкая жидкость
Цвет покрытия	прозрачный после высыхания
Плотность	ок. 1,02 г/см^3
Время полного высыхания*	на ангидритовых основаниях - ок. 24 часов, на прочих впитывающих основаниях - от 4 до 6 часов
Готовность к эксплуатации	через 4-24 часа в зависимости от типа поверхности и условий проведения работ
Способ нанесения	кисть, щетка, валик
Расход	концентрата без разбавления: 200-300 г/м^2 или 3,5-5 м^2/кг; рабочего раствора: 100-200 г/м^2 или 5-10 м^2/кг
Количество слоев	1 слой
Условия применения	Т воздуха, грунтовки и основания не ниже +5°С, влажность воздуха <80%

Отдел продаж (внутренний рынок)
+375 29 395-55-30
+375 29 395-50-11
+375 17 377-55-30
natalia@goldbastik.com

Отдел продаж (экспорт)
+7 977 395-40-85
+375 29 395-55-49
+375 17 377-55-30
oleg@goldbastik.com

Отдел по техническому сопровождению
+375 29 395-50-88
info@goldbastik.com

GOLDBASTIK

Применение	внутри и снаружи помещений
Морозостойкость	нет, не допускать замерзания
Пожароопасность	нет
Гарантийный срок хранения	2 года, в заводской невскрытой упаковке
Условия хранения	при температуре от +5 до +35°С

* В зависимости от условий проведения работ

НАЗНАЧЕНИЕ

Высококонцентрированная грунтовка на водной основе для упрочнения любых минеральных оснований перед нанесением последующих отделочных слоев: стяжек и самовыравнивающихся смесей, обоев, штукатурки, шпаклевки, плитки, краски и др.
Обеспечивает существенное увеличение адгезии покрытия к основанию за одну обработку, глубоко проникает и образует паропроницаемую пленку на поверхности, снижающую водопоглощение. GOLDBASTIK BS 14 не может являться гидроизоляционным слоем. Невпитывающие основания следует обрабатывать грунтовками GOLDBASTIK BS 11 или BS 12.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Работы следует выполнять в сухих условиях при температуре воздуха, основания и грунтовки не ниже +5°С и относительной влажности воздуха менее 80%. Основание должно быть прочным, чистым, сухим и не содержать веществ, препятствующих адгезии. Отслаивающийся материал и старые непрочные покрытия следует полностью удалить шлифованием, щеткой, скребком, напорными струями воды или другим подходящим способом. Окна, двери и прочие элементы, не подлежащие грунтованию, укрыть малярной лентой.
2. **Концентрат.** Взболтать и разбавить при необходимости водой в зависимости от типа поверхности согласно таблице. Равномерно, без пробелов и образования луж нанести концентрат без разбавления либо рабочий раствор на подготовленное основание кистью, щеткой или валиком.
3. Сразу после окончания работ инструмент тщательно вымыть. Затвердевшую грунтовку можно удалить растворителем или механическим способом.

Таб.1 Приготовление рабочего раствора

Тип впитывающей поверхности	Разбавление концентрат:вода	Количество слоев
Ангидритовые основания	без разбавления	1 слой до полной подсушки (24 часа)
Цементно-песчаные и бетонные основания	без разбавления	1 слой до полной подсушки (4-6 часов)
Прочие впитывающие основания	1:1	1 слой до полной подсушки (4-6 часов)

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Не замораживать! Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +35°С в заводской невскрытой упаковке. Не подвергать воздействию влаги, тепла, прямых солнечных лучей. Пустую тару утилизировать как бытовой мусор.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Хранить в недоступном от детей месте. Использовать индивидуальные средства защиты. Избегать контакта с глазами и кожей. При попадании в глаза немедленно не меньше минуты промыть их водой.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адрему www.goldbastik.com.

ООО Голдбастик
220141, г.Минск, ул.Стариновская, 2-173, каб.3
тел./факс +375 17 377-55-30, моб. +375 29 395-55-30
www.goldbastik.com | info@goldbastik.com