GOLDBASTIK

Техническая информация

Грунтовка токопроводящая «GOLDBASTIK BF 66»

10 кг

ПРЕИМУЩЕСТВА

- готова к работе;
- влагостойкая;
- легко наносится валиком или кистью;
- быстрое высыхание;
- изолирует до 4% остаточной влаги в основании;
- морозостойкий продукт при транспортировке;
- подходит для полов с подогревом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма выпуска	готовая к применению
Основа	акриловая дисперсия
Консистенция	низкая вязкость
Цвет покрытия	черный после высыхания
Плотность, г/см^3	ок. 1,05
Время подсушки	ок.2 часов
Готовность к нагрузкам	через 24 часа
Способ нанесения	валик из пеноматериала
Расход	80-150 г/м^2
Условия применения	температура воздуха, клея и основания от +15°С, влажность воздуха менее 65%, влажность основания не более 4%
Применение	внутри помещений
Морозостойкость	да
Пожароопасность	нет
Условия хранения	при температуре от
Гарантийный срок хранения	15 месяцев, в заво

Отдел продаж (внутренний рынок)
+375 29 395-55-30
+375 29 395-50-11
+375 17 377-55-30
natalia@goldbastik.com

Отдел продаж (экспорт)
+7 977 395-40-85
+375 29 395-55-49
+375 17 377-55-30
oleg@goldbastik.com

Отдел по техническому сопровождению
+375 29 395-50-88
info@goldbastik.com

GOLDBASTIK

НАЗНАЧЕНИЕ

??????????? ? ???????? ????????????????? ????. ??? ??????????? ????????????? ????????????????? ???? ???????? ????? ????? ?? ?????? ?????. ??? ?????????? ?????. ??? ??????????? ????? ?????????.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Работы следует выполнять при температуре воздуха, клея и поверхности **не ниже +15°С** и относительной влажности воздуха ниже 75% (<65% - рекомендуемо). Основание должно быть подготовленным – прочным, ровным, несущим, сухим, а также очищенным от пыли, грязи и других загрязнений. Низкие температуры и низкая влажность воздуха удлиняют, а высокие температуры и высокая влажность воздуха сокращают время сушки.
2. Перед применением грунтовку тщательно перемешать! Нанести грунтовку тонким слоем с помощью валика из пеноматериала на впитывающие основания. При этом образуется черная токопроводящая пленка, которая в соединении с токопроводящим клеем сразу же отводит электростатические заряды. Необходимо следить за тем, чтобы грунтовка не выливалась из ёмкости прямо на пол, так как в этом случае могут образоваться ограниченные по площади промежуточные слои или переувлажненные области. Следует избегать образования луж. На каждые 30 м^2 уложить около 1 м Медной ленты «GOLDBASTIK MM 35» и заземлить ее. При этом каждая отдельная точка площади должна быть удалена от медной ленты не более чем на 10 м, особенно в узких длинных помещениях. После того, как грунтовка полностью высохнет, можно начинать приклеивание покрытий с помощью токопроводящих клеев.
3. Сразу после использования инструменты очистить с помощью воды. Затвердевший материал можно удалить растворителем.
4. Токопроводящая грунтовка снижает абсорбирующую способность основания, поэтому при укладке паронепроницаемых напольных покрытий следует увеличить время для подсушки клея.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +30°С в заводской невскрытой упаковке. Не подвергать воздействию влаги, тепла, прямых солнечных лучей. Пустую тару и остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступном от детей месте. Избегать контакта с глазами и кожей, использовать индивидуальные средства защиты. При попадании в глаза немедленно обильно промыть их водой.

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адрему www.goldbastik.com.

ООО Голдбастик
220141, г.Минск, ул.Стариновская, 2-173, каб.3
тел./факс +375 17 377-55-30, моб. +375 29 395-55-30
www.goldbastik.com | info@goldbastik.com