GOLDBASTIK

Техническая информация

# Клей универсальный 2-К полиуретановый «GOLDBASTIK BP 85» (для впитывающих и невпитывающих оснований)

**9,35 кг** **4,76 кг**

## ПРЕИМУЩЕСТВА

- широкая область применения;
- влагостойкий и высокопрочный;
- не деформирует древесину;
- затвердевает без усадки;
- для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой;
- подходит для наружных работ при соблюдении требований к основанию*.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| **Форма выпуска** | двухкомпонентный состав |
| **Основа** | полиол с наполнителем |
| **Консистенция** | средняя вязкость |
| **Цвет покрытия** | бежевый после высыхания |
| **Плотность** | ок. 1,6 г/см$^3$ |
| **Соотношение для смешивания А:Б (весовое)** | 7,5:1 |
| **Жизнеспособность смеси** | ок. 50-60 мин. при +20°С |
| **Время подсушки** | не требуется |
| **Время укладки** | ок. 80 мин. при +20°С |
| **Время затвердевания** | 10-12 часов |
| **Готовность к эксплуатации** | через 24 часа |
| **Способ нанесения** | зубчатый шпатель А1/А2/В3/В11 |
| **Расход** | ок. 450-500 г/м$^2$ (шпатель А1/А2), ок. 700-950 г/м$^2$ (шпатель В3/В11) |
| **Условия применения** | температура воздуха, клея и основания от +15°С, влажность - менее 75% |
| **Применение** | внутри и ограниченно - снаружи помещений |
| **Морозостойкость** | да, только транспортная |

**Отдел продаж (внутренний рынок)**
+375 29 395-55-30
+375 29 395-50-11
+375 17 377-55-30
natalia@goldbastik.com

**Отдел продаж (экспорт)**
+7 977 395-40-85
+375 29 395-55-49
+375 17 377-55-30
oleg@goldbastik.com

**Отдел по техническому сопровождению**
+375 29 395-50-88
info@goldbastik.com

GOLDBASTIK

| | |
|---|---|
| **Пожароопасность** | нет |
| **Условия хранения** | при температуре от +5 до +30°С (оптимально - от +10 до +25°С) |
| **Гарантийный срок хранения** | 15 месяцев, в заводской невскрытой упаковке |

## НАЗНАЧЕНИЕ

Профессиональный безводный полиуретановый клей **с усиленным клеевым швом** для приклеивания штучного и массивного паркета, деревянной мостовой из различных пород древесины, фанеры, ДСП, необработанных пробковых плит, массивных и паркетных досок. Также подходит для приклеивания резиновых покрытий с отшлифованной подложкой и подложкой из гранулированной резины, гомогенных виниловых покрытий, металла, керамики. Может применяться на полах с подогревом, устойчив к мебельным колесам. Двухкомпонентный, без растворителей и воды. **Для впитывающих и не впитывающих влагу** оснований.

## УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Работы следует выполнять при температуре воздуха, клея и поверхности **не ниже +15°С** и относительной влажности воздуха ниже 75%. Низкие температуры удлиняют, а высокие - сокращают открытое время, время укладки и схватывания. Также при низких температурах повышается вязкость клея, что ухудшает его удобное нанесение.
2. Основание должно быть подготовленным - прочным, сухим и ровным, а также очищенным от пыли, грязи и других загрязнений. При необходимости его следует прогрунтовать составами, отверждаемыми вследствие реакции. Не впитывающие влагу основания обезжирить и отшлифовать. ***При наружных работах** исключить доступ влаги со стороны основания, в частности, цементные основания необходимо предварительно загрунтовать эпоксидной грунтовкой. После ее отверждения основание отшлифовать.
3. Ёмкости перед работой довести до комнатной температуры. **Полностью** смешать смолу и отвердитель при помощи миксера в течение не менее 2 минут до получения однородной по цвету массы. Следить за хорошим перемешиванием смеси, особенно по краям и на дне емкости. Необходимо избегать слишком высокой скорости смешивания для сохранения более длительного открытого времени. **Жизнеспособность смеси составляет примерно 50-60 минут (время, в течение которого приготовленную смесь необходимо выработать).**
4. Клей равномерно нанести на основание зубчатым шпателем: A1/A2 - для гомогенных виниловых покрытий и резиновых покрытий с гладкой или отшлифованной подложкой; B3/B11 - для паркета, фанеры, ДСП, необработанных пробковых плит, металла, керамики.
5. К укладке покрытия приступают сразу после нанесения клея, тщательно удаляя оставшийся воздух и обеспечивая плотное прилегание покрытия к основанию. При укладке паркета во избежание образования пустот количество клея должно быть таким, чтобы между покрытием и основанием образовывался почти единый слой клея. При этом клей не должен выдавливаться через стыки между элементами паркета во избежание загрязнений. Между паркетом и стеной необходимо оставить зазор 10-15 мм. Уложив паркетные элементы, их необходимо хорошо пристучать, а иные покрытия - притереть или привальцевать, и еще раз - через 1,5-2 часа после их покрытия.
6. Клеевые загрязнения необходимо сразу же убрать с помощью чистящей ткани. Затвердевший клей можно удалить только механическим путем.
7. Не допускается ходить по свежеуложенному покрытию в течение 2 часов.

## ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранение и транспортировка в заводской невскрытой упаковке при температуре от +5 до +30°С (оптимально - от +10 до +25°С). Допускается транспортировка при отрицательных температурах, в этом случае перед использованием выдержать 2-3 дня в теплом помещении. Длительно вскрытый отвердитель не годится для работы. Не подвергать воздействию влаги, тепла, прямых солнечных лучей. Не сливать остатки на землю и в канализацию! Излишки отвержденного продукта утилизировать как бытовой мусор.


ООО Голдбастик
220141, г.Минск, ул.Стариновская, 2-173, каб.3
тел./факс +375 17 377-55-30, моб. +375 29 395-55-30
www.goldbastik.com | info@goldbastik.com

GOLDBASTIK

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступном от детей месте. **При работе с клеем** реакционные компоненты проникают глубоко в поры кожи и их сложно удалить, поэтому **необходимо использовать химически стойкие перчатки, а при добавлении отвердителя и во время перемешивания - также спецодежду, средства защиты глаз/лица/органов дыхания.** При попадании смеси клея: в глаза - следует немедленно обильно промыть их чистой водой, при необходимости обратиться к врачу; на кожу - промыть водой с мылом, в случае возникновения аллергической реакции обратиться к врачу. **Отвердитель содержит опасное вещество - изоцианат, поэтому необходимо обеспечить достаточную вентиляцию помещения.**

## СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА

1. Соответствует требованиям ТУ BY 191905626.011-2019.
2. Соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на территории Таможенного союза.
3. Соответствует требованиям ТР 2009/013/BY "Здания и сооружения, строительные материалы изделия. Безопасность.".
4. Качество продукции гарантируется системой управления качеством, сертифицированной по ISO 9001:2015.

*Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адрему www.goldbastik.com.*



ООО Голдбастик
220141, г.Минск, ул.Стариновская, 2-173, каб.3
тел./факс +375 17 377-55-30, моб. +375 29 395-55-30
www.goldbastik.com | info@goldbastik.com