GOLDBASTIK

Техническая информация

LAFARBA Краска структурная

7,5 кг **15 кг**

ПРЕИМУЩЕСТВА

- матовая, высокая укрывистость;
- атмосферостойкость;
- низкое водопоглощение;
- паропроницаемость (покрытие после высыхания образует микропористую поверхность, которая способствует «дыханию стен»;
- высокая адгезия к основанию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Форма выпуска	Готовая к применению
Основа	Водная дисперсия сополимеров пигментов, наполнители, функциональные добавки
Цвет базы	Белый
Содержание нелетучих веществ, не менее, %	63
Прочность сцепления с основанием, не менее, МПа	0,8
Показатель концентрации ионов водородов pH	6,5-9,5
Укрывистость высушенного покрытия, не более, г/м^2	1200
Морозостойкость покрытия, не менее,	50 **циклы**

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначенадлявыполнениядекоративногорельефногопокрытия фасадов зданий: бетон,газобетон,цементно-волокнистыеплиты,штукатурка,шпатлевка, кирпичнаякладка,а такжеповерхностей,ранееокрашенныхводно-дисперсионными красками

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Отдел продаж (внутренний рынок)
+375 29 395-55-30
+375 29 395-50-11
+375 17 377-55-30
natalia@goldbastik.com

Отдел продаж (экспорт)
+7 977 395-40-85
+375 29 395-55-49
+375 17 377-55-30
oleg@goldbastik.com

Отдел по техническому сопровождению
+375 29 395-50-88
info@goldbastik.com

GOLDBASTIK

На фасадах зданий, а также внутри помещений с повышенной влажностью

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ, СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Нанесениеваликами:
краскуравномернонанестинаповерхностьоднимплотным слоем ворсовымилиструктурнымпоролоновымваликом,формируярел ьефную фактуру. В труднодоступных местахиспользовать кисть.

Нанесениекраскопультом:
примеханизированномнанесениипринеобходимости допустиморазбавление продукта водой до 5 %.

Работынаоднойповерхностиследуетвыполнятьнепрерывно,ис пользуяматериал одинаковойконсистенции.Вслучаеперерыва работерекомендуетсяприклеить малярнуюлентувдольлинии,г депланируетсязавершениеработы,нанестинанее краску.Посл ечеголентуудалитьвместесостаткамисвежейкраски.При возоб новленииработынанесениекраскипродолжитьотобозначенног оместа.Край нанесеннойранеекраскиможнозащититьспомощь юсамоклеящейсяленты.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранение и транспортировка при температуре от +5 до +35°С в заводской невскрытой упаковке. Не подвергать воздействию мороза и прямых солнечных лучей. Пустую тару и остатки продукта утилизировать как бытовой мусор

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте. Избегать контакта с глазами и кожей, использовать индивидуальные средства защиты. При попадании в глаза немедленно обильно промыть их водой

Приведенная выше информация основана на лабораторных испытаниях и нашем практическом опыте. Мы не имеем возможности контролировать процесс и условия применения рассматриваемой продукции. По этой причине производитель не несет ответственность за любой ущерб, связанный с нарушением технологии применения материала либо применением материала не по назначению. Успех проведения работ зависит от профессионализма и практического опыта исполнителя работ, так и тщательного исполнения инструкций в настоящем техническом описании. За дополнительной консультацией следует обращаться в отдел по техническому сопровождению GOLBASTIK. Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические описания на продукцию без предварительного уведомления. Всегда актуальная информация о продуктах доступна по адрему www.goldbastik.com.

ООО Голдбастик
220141, г.Минск, ул.Стариновская, 2-173, каб.3
тел./факс +375 17 377-55-30, моб. +375 29 395-55-30
www.goldbastik.com | info@goldbastik.com