



GOLDBASTIK BP 77

ГРУНТОВКА 1-К ПОЛИУРЕТАНОВАЯ

Масса: 5,5 кг / 11 кг

- ВЛАГОСТОЙКАЯ
- БЫСТРО ВЫСЫХАЕТ
- ИЗОЛИРУЕТ ОСТАТОЧНУЮ ВЛАГУ В ОСНОВАНИИ





Грунтовка 1-К полиуретановая (быстросохнущая)

Форма выпуска: готовая к применению

Консистенция: низкая вязкость

Цвет покрытия: прозрачно-бежевый после высыхания

Расход: 80–150 г/м² (один слой)

Плотность, г/см³: ок. 1,1

Время подсушки: ок. 1 часа

Готовность к нагрузкам: через 24 часа

Способ нанесения: кисть, нейлоновый валик

Преимущества:

- готова к работе;
- влагостойкая;
- легко наносится валиком или кистью;
- быстрое высыхание;
- изолирует до 4% остаточной влаги в основании;
- морозостойкий продукт при транспортировке;
- подходит для полов с подогревом.

Состав: полиуретановый преполимер, добавки.

Назначение:

Готовая к применению быстросохнущая 1-компонентная полиуретановая грунтовка. Применяется в качестве системной, укрепляющей и адгезионной грунтовки на впитывающих, слабовпитывающих и невпитывающих основаниях. Для внутренних работ. Рекомендуем наносить грунтовку 1-К полиуретановую GOLDBASTIK BP 77 при дальнейшем использовании силановых и 2-К клеевых составов.

Условия нанесения:

Работы следует выполнять при температуре воздуха, клея и поверхности **не ниже +15°C** и относительной влажности воздуха **ниже 75% (<65% оптимально)**. Основание должно быть подготовленным — прочным, ровным, сухим с допустимой влажностью не более 4%, а также очищенным от пыли, грязи и других загрязнений. Низкие температуры и низкая влажность воздуха удлиняют, а высокие температуры и высокая влажность воздуха сокращают время высыхания.

Способ применения:

Перед применением довести грунтовку до комнатной температуры и тщательно встряхнуть. Нанести грунтовку тонким слоем с помощью нейлонового валика или кисти на впитывающие (цементные стяжки, бетон и т.п.), слабовпитывающие (ДСП, фанера и т.п.) и невпитывающие основания (ОСБ, старые основания с остатками клея и т.п.).

1. В качестве укрепляющей грунтовки (на пористых, недостаточно прочных и основаниях с мелкими трещинами):

Грунтовка наносится нейлоновым валиком или кистью одним тонким слоем до образования не пенящейся пленки. Второй слой (при необходимости) нанести после высыхания первого (ок. 60 минут) и оставить сохнуть не менее 1-го часа.

2. В качестве грунтовки для блокирования остаточной влажности (на цементных стяжках, бетоне и других основаниях с остаточной влажностью не более 4%):

Грунтовка наносится нейлоновым валиком или кистью в два тонких слоя. Второй слой нанести после высыхания первого (ок. 60 минут) и оставить сохнуть не менее 1-го часа.

Важно: Грунтовка застывает за счет поглощения влаги из воздуха. Данная грунтовка наносится тонким слоем (избегать образования луж).

Сразу после использования инструменты очистить с помощью растворителей. Затвердевший материал можно удалить только механическим путем.

Перед работой с шпаклевочными массами и самонивелирующими смесями рекомендуется посыпка кварцевым песком еще на влажный грунтовочный слой.

Производитель:

ООО «Голдбастик»
220075, Республика Беларусь, г. Минск,
пер. Промышленный, 9, корп. 5
тел. +375 (17) 377-55-30
+375 (29) 395-55-30
e-mail: info@goldbastik.com
www.goldbastik.com



Техническая поддержка:

Тел. моб.: (029) 395-55-30
e-mail: info@goldbastik.com