



NaPol

КЛЕЙ НАПОЛЬНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ



МАТЕРИАЛЫ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ

КНУ

- Для бытового ПВХ-линолеума и ковровых покрытий
- На впитывающие влагу основания
- Эластичен после полного высыхания

Масса:
1,3 кг, 3 кг, 7,5 кг и 15 кг

- Идеален для бытового использования;
- Безопасен для людей и домашних животных;
- Удобное нанесение без капель и подтеков;
- Надежное сцепление и прочный клеевой шов.



GOLDBASTIK



Клей напольный универсальный

Консистенция: средняя вязкость.

Цвет покрытия: белый после высыхания.

Расход: 300-500 г/м² (в зависимости от основы).

Плотность: ок. 1,5 г/см³.

Открытое время: ок. 30 мин.

Время подсушки: 10 - 20 мин.

Время высыхания: не менее 24 часов (в зависимости от условий проведения работ).

Готовность к эксплуатации: через 72 часа.

Преимущества:

- Для бытового ПВХ-линолеума и ковровых покрытий;
- На впитывающие влагу основания;
- Надежное сцепление и прочный клеевой шов;
- Эластичен после полного высыхания.

Состав:

Водная дисперсия акрилового сополимера, наполнитель, модификаторы реологии.

Назначение:

Дисперсионный акриловый клей на водной основе, предназначенный для приклеивания на влажный, предварительно подсушенный клеевой слой бытового ПВХ-линолеума в рулонах и ковровых покрытий с различными подложками.

Способ применения:

1. Работы следует выполнять при температуре воздуха, клея и поверхности **не ниже +15°C** и относительной влажности воздуха ниже 75%. Основание должно быть подготовленным – прочным, сухим и ровным, а также очищенным от пыли, грязи и других загрязнений.

Не рекомендуется укладка покрытия непосредственно на загрунтованную поверхность основания без нанесения на нее слоя самонивелирующегося состава или шпатлевки толщиной не менее 3 мм (из-за уменьшения впитывающей способности основания).

Рулонные материалы должны быть предварительно раскроены и выдержаны в раскатанном состоянии не менее 2-х суток для распрямления и удаления заломов. В случае замерзания клея дать ему оттаять 2-3 дня при комнатной температуре.

2. Перед применением тщательно перемешать. **Убедиться, что поверхность обладает впитывающими свойствами.** Равномерно нанести клей на основание зубчатым шпателем А2 (для покрытий с гладкой подложкой) или В1 (для покрытий на рельефной подложке).

3. Уложить покрытие во влажный, предварительно подсушенный клеевой слой (10-20 мин.). На слабовпитывающие основания (фанеру, ДСП и т.п.) могут укладываться только паропроницаемые покрытия, оптимальное время подсушки в этом случае – 20 мин. Время предварительной подсушки зависит от температуры в помещении, влажности, толщины клеевого слоя. Готовность клея определяется визуально – легким сдвигом клеевых рифов пальцами руки (риффы должны сдвигаться, но при этом не должны смазываться их границы).

4. При укладке покрытия подложка должна полностью соприкаться с клеевыми рифами. Уложенное покрытие необходимо сразу же притереть, особенно в области швов, от центра к краям с целью удаления воздуха и обеспечения максимального контакта с клеем. Загрязнения клеем следует очистить водой до его высыхания. Сварку швов можно производить не ранее чем через 24 часа после укладки покрытия. В течении 72 часов после приклеивания не рекомендуется подвергать клеевое соединение нагрузкам на отрыв или на сдвиг.

Производитель:

ООО «Голдбастик»
220141, Республика Беларусь,
г. Минск, ул. Стариниовская, 2, пом.173
тел./факс (017) 392-44-61
e-mail: info@goldbastik.com
www.goldbastik.com



GOLDBASTIK
материалы высшей пробы

Техническая поддержка:

тел. моб.: (029) 395-50-30
e-mail: info@goldbastik.com