GOLDBASTIK 151

АКРИЛОВЫЙ ЛАК ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

ОДНОКОМПОНЕНТНЫЙ



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

GOLDBASTIK 151 — водно-дисперсионный лак для защиты и декоративной отделки паркета, деревянных полов и столярных изделий внутри жилых, коммерческих и общественных помещений. Формирует бесцветный матовый финиш, подчёркивающий фактуру древесины.

Для дверей, подоконников, мебели, кухонных фасадов, столешниц и деревянных облицовок; обработанных MDF/HDF, шпона и материалов с пористой или волокнистой структурой, схожей с древесиной.

ПРЕИМУЩЕСТВА

1. Сохраняет исходный цвет древесины: бесцветное покрытие не желтеет со временем.
2. Шелковисто-матовая поверхность и хорошее заполнение пор для выразительной отделки.
3. Устойчивость к истиранию, химическим веществам и мелким механическим повреждениям.
4. Однокомпонентный состав: перемешать и наносить.
5. Быстрый межслойный цикл — около 1 часа при стандартных условиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основа / форма	Акриловая дисперсия с добавками; 1-К
Цвет / финиш	Молочно-белый; после высыхания бесцветный матовый
Плотность, г/см³	Около 1,04
Расход первого слоя	100–160 г/м²
Расход второго слоя	50–100 г/м²
Нанесение	Валик из микрофибры, кисть, краскопульт
Условия работы	От +15 °C; влажность воздуха <75%, рекомендуется <65%
Высыхание до степени 3	Не более 1 часа; 1 слой валиком
Пешие нагрузки / полное высыхание	24 часа / 72 часа
Хранение / срок годности	+5…+35 °C; 12 месяцев; не замораживать
Упаковка	5 кг

* Время сушки и готовность к нагрузкам указаны при +20 °C (±2) и относительной влажности 65%.

УСЛОВИЯ НАНЕСЕНИЯ И СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Работать при температуре воздуха, лака и основания от +15 °С и влажности воздуха ниже 75% (рекомендуется ниже 65%). Удалить загрязнения, масло и силикон. Зашпатлевать щели, отшлифовать, обеспылить и при необходимости обезжирить поверхность.

2. Нанести грунтовку и высушить по её инструкции либо использовать первый слой лака как грунтовочный. Перемешать лак до однородности. На подготовленную поверхность нанести 2 слоя валиком из микрофибры, кистью или пневматическим краскопультом.

3. Межслойная сушка — около 1 часа при +20 °С (±2) и влажности 65%. При перерыве более 24 часов выполнить промежуточную шлифовку сеткой Р150–180. Для лучшего внешнего вида рекомендуется шлифовать каждый слой. Экзотические породы предварительно проверить на малом участке на изменение цвета и адгезию.

4. Пешие нагрузки — через 24 часа, полное высыхание — через 72 часа при указанных условиях. Обеспечить равномерную вентиляцию, избегать сквозняков и прямого солнца. Расход зависит от породы древесины и способа нанесения.

ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Хранить и транспортировать при +5…+35 °С в заводской невскрытой упаковке. Не замораживать. Защищать от влаги, нагрева и прямых солнечных лучей. Срок годности — 12 месяцев с даты изготовления. Пустую тару и остатки продукта утилизировать как бытовой мусор.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Хранить в недоступном для детей месте. Использовать средства индивидуальной защиты. Избегать контакта с кожей и глазами. При попадании в глаза немедленно обильно промыть водой. Промывать глаза не менее 1 минуты.

ПРИМЕЧАНИЕ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Продукция изготовлена на предприятии, система управления качеством которого сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001:2015.

Адрес производства: г. Минск, пер. Промышленный, д. 9, корп. 4. Изготовлено в Республике Беларусь.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
ООО «Голдбастик», Беларусь, 220075,
г. Минск, пер. Промышленный, д. 9, корп. 5
www.goldbastik.com
e-mail: info@goldbastik.com
тел./факс +375 17 377-55-30, моб. +375 29 395-55-30

GOLDBASTIK

Информация основана на испытаниях и практическом опыте изготовителя. Результат зависит от подготовки основания, условий и технологии работ. Изготовитель не отвечает за ущерб вследствие применения не по назначению или нарушения инструкции. За дополнительной консультацией обращайтесь в техническую поддержку GOLDBASTIK. Актуальная информация: www.goldbastik.com.